



BEZBARWNY POLIURETANOWY KIT USZCZELNIAJĄCY 290ML

Ogólnie

Produkt

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, krystalicznie przezroczysty klej-uszczelniacz do zastosowań ogólnobudowlanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Właściwości

- 100% gwarancja szczelności
- niewidoczna spoina - krystalicznie przezroczysty
- neutralny chemicznie – znikoma woń, niekorozyjny
- trwale elastyczny
- odporny na wilgoć i zmienne temperatury
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, gładkich i porowatych, suchych i lekko wilgotnych, chłonnych i niechłonnych, w pionie i poziomie
- znikomy skurcz - nie tworzy szkodliwych naprężeń
- nowoczesna baza hybrydowa bezpieczna dla użytkownika (bez izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, wody)

Zastosowania

- USZCZELNIENIA materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych

W szczególności:

- uszczelnianie połączeń parapetów, półek, szaf wnękowych, blatów, zabudowy meblowej, ram drzwiowych, kasetonów, rozet, sufitów podwieszanych, listew wykończeniowych, płytek, paneli ściennych, sztukaterii i dekoracji podobnego typu
- uszczelnianie gablot, kasetonów reklamowych, witryn, mebli szklanych
- uszczelnianie połączeń cokołów z płytek ceramicznych, listew drzwiowych maskujących, progów
- wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, gipsach, drewnie, kamieniu
- uszczelnienia dekarские

- Elastyczne KLEJENIE

W szczególności:

- przyklejanie dekoracji i drobnych elementów wykończeniowych ściennych, sufitowych, fasadowych, dachowych
- przyklejanie progów, listew wykończeniowych, uchwytów, półek, ram, pojedynczych płytek, paneli ściennych, izolacji

Kolor

krystalicznie przezroczysty

Opakowanie

290 ml - plastikowy kartusz

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Dane techniczne

Charakterystyka

Baza	hybrydowa
Ciężar właściwy	1,05 g/ml
Tempo aplikacji	> 100 g/min (Φ 3 mm / 4 bar)
Temperatura aplikacji	od +5°C do +40°C
Skurcz	<3%
Ściekanie	<2mm
Czas obróbki	do 15 minut (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
Szybkość utwardzania	ok. 2-3 mm/24 h (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
Twardość Shore (typ A)	45
Odporność na mróz w transporcie	do -15°C
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -40°C do +80°C

Kształtowanie spoin

Szerokość 5-10 mm	Stosunek 1:1 (szerokość / głębokość), gdzie minimalna szerokość i głębokość spoiny wynosi 5 mm.
Szerokość > 10 mm	Głębokość [mm] = (szerokość [mm] / 3) + 6

Podłoża

Rodzaje powierzchni	impregnowane lub lakierowane drewno, MDF, HDF, korek, sklejka, płyta wiórowa, panele laminowane i materiały drewnopochodne podobnego typu, stal i metale (w tym: aluminium, stal nierdzewna, stal emaliowana), PCW, szkło, luksfery, gres, glazura, terakota, tynki, gipsy, płyta g-k, ceramika budowlana, beton, kamień
Przygotowanie	Bardzo porowate i chłonne podłoża jak gips, tynki, beton należy zagruntować za pomocą Den Braven Primer B1. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.
Stan podłoża	Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, brudu, pyłu, tłuszczu, oleju, smaru, rdzy, luźnych kawałków starych uszczelnaczy, kitów, klejów, łuszczących się powłok malarskich, lakierowych i innych zanieczyszczeń podobnego typu. Porowate podłoża nie muszą być całkowicie suche.

Sposób użycia



Narzędzia	Pistolety ręczne lub pneumatyczne
Zalecenia	USZCZELNIANIE W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką do 15 minut od aplikacji. Fuga powinna mieć kształt ułatwiający swobodne ściekanie wody. KLEJENIE Nakładać jednostronnie, równoległymi, pionowymi paskami z zachowaniem odstępów. Nie nakładać punktowo. W razie potrzeby podeprzeć lub w inny sposób zabezpieczyć przed przemieszczeniem do czasu całkowitego związania. Optymalna grubość spoiny klejowej po złączeniu materiałów 2 mm (zapewnia elastyczne przenoszenie odkształceń).
Czyszczenie	Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.
Bezpieczeństwo	Patrz: Karta charakterystyki 4.41K UWAGA: Chronić przed dziećmi.
Dokumentacja	Świadectwo jakości zdrowotnej Zakład Bezpieczeństwa Żywności PZH PN-EN 15651-1: F-INT

Sposób użycia

Ograniczenia	Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie, basenów, akwariów, dylatacji, PE, PP, PC, EPS, XPS, PMMA, PTFE, neoprenu, kauczuku, gumy, bitumów, luster, kamienia naturalnego, szklenia okien, uszczelnień sanitarnych. W przypadku tworzyw, powłok lakierowych, materiałów powlekanych, elementów wielomateriałowych (konglomeratów), laminatów, powłok lakierowych lub powierzchni impregnowanych przeprowadzić test przyczepności i kompatybilności w mało widocznym miejscu i ocenić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Tempo utwardzania produktu jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury i poziomu wilgotności proces polimeryzacji przebiega szybciej. Dodatkowo czas utwardzania zależy od przekroju złącza i wielkości klejonych powierzchni. Produkt zawsze nakładać równoległymi paskami, zapewniając skuteczną wentylację. W przeciwnym wypadku produkt utwardzi się tylko na obrzeżach, a wewnątrz pozostanie nieutwardzony, co znacząco obniży wytrzymałość końcową i w długim okresie może przyczynić się do uszkodzenia podłoża. W przypadku aplikacji na zewnątrz mogą występować przebarwienia przy długotrwałym narażeniu na UV czy zanieczyszczeniu chemicznym. Nie zaleca się użycia w miejscach wystawionych na stałe działanie wody. Nie zaleca się malować.
---------------------	---